

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Κωδικός	TDS1019_01
	VETRO LUCIDO	Αναθεώρηση	01
		Ημερομηνία	29/01/2019

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το VETRO LUCIDO είναι ένα προστατευτικό, διαυγές, γυαλιστερό φινιρίσμα με βάση το νερό με ακρυλικά πολυμερή. Κάνει τα φινιρίσματα αδιάβροχα, αυξάνοντας σημαντικά την ικανότητα πλύσης και την αντοχή στους λεκέδες και τη βρωμιά.

2. ΧΡΗΣΗ

Κατάλληλο για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοίχους λουτρών, κουζινών ή άλλων θέσεων που απαιτούν προστασία από το νερό. Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους καμπίνων ντους ή άλλες ρυθμίσεις σε άμεση επαφή με το νερό. Το VETRO LUCIDO, μόλις στεγνώσει, αναζωογονεί τις επιφάνειες, χαρίζοντας λαμπερή εμφάνιση και κλασικό εφέ **wet-look**.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, κολλητική.

4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το VETRO LUCIDO είναι έτοιμο για χρήση, αραιώνεται μόνο όταν απαιτείται.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι **τελείως στεγνό**, περιμένετε τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος για προστασία, εάν εφαρμοστεί σε ακόμα υγρή επιφάνεια τείνει να λευκαίνει και η προστατευτική του δράση μειώνεται.

Product to be protected	First coat	Second coat
ISTINTO PIETRA SPACCATA ISTINTO PIETRA ZEN ISTINTO CEMENTO NATURALE ISTINTO PIETRA INTAGLIATA	VETRO LUCIDO αραιωμένο 1:4 και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3 H VETRO SATINATO 'μέχρι άρνησης'	VETRO LUCIDO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3
ISTINTO PIETRA LEVIGATA ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA	VETRO LUCIDO diluted 1:4 and applied with PE 3 brush H VETRO SATINATO 'μέχρι άρνησης'	VETRO LUCIDO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3
MURO NATURALE – SPATULA STUHHI SPIRITO LIBERO	VETRO LUCIDO diluted 1:4 and applied with PE 3 brush H VETRO SATINATO 'μέχρι άρνησης'	VETRO LUCIDO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3
FILI DI SETA – MINIMAL	VETRO LUCIDO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	
GIOIA – WHITE – ORO	VETRO LUCIDO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	
NEVE – VIA LATTEA	VETRO LUCIDO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	
CASA DEI SOGNI	VETRO LUCIDO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	
CREA IL TUO UNIVERSO	VETRO LUCIDO αδιάλυτο και εφαρμόζεται με πινέλο PE 3	

Εφαρμόστε όσο το δυνατόν περισσότερο από το προϊόν και αφαιρέστε την περίσσεια. Συνιστούμε να εφαρμόσετε το προϊόν απαλά χωρίς να τρίβετε έντονα. Εάν κατά την εφαρμογή εμφανιστεί μια γαλακτώδης εμφάνιση και πινελιές με σφουγγάρι ή πινέλο, αυτές θα εξαφανιστούν με τη διαδικασία στεγνώματος. Σε γωνίες ή άλλα σημεία που είναι δυσπρόσιτα, εφαρμόστε με ένα πινέλο, ειδικά κατά μήκος των αρμών μεταξύ διαφορετικών επιφανειών.

Περιμένετε 12 ώρες μεταξύ των στρώσεων.

Για καλύτερη προστασία, ειδικά μέσα στις καμπίνες του ντους και πίσω από την επιφάνεια της κουζίνας, συνιστούμε να εφαρμόσετε τουλάχιστον δύο στρώσεις προϊόντος αραιωμένες σε αναλογία 1:4 και στη συνέχεια περισσότερες στρώσεις καθαρού προϊόντος.

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Κωδικός	TDS1019_01
	VETRO LUCIDO	Αναθεώρηση	01
		Ημερομηνία	29/01/2019

Μόλις τελειώσετε, σφραγίστε τις άκρες σε επαφή με άλλες επιφάνειες (ντους, βρύσες, πάγκους κουζίνας) με κατάλληλη σιλικόνη, για να αποφύγετε τη στασιμότητα του νερού, που θα είχε ως αποτέλεσμα το σχηματισμό φωτοστέφανων ή τρέλας.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε τα εργαλεία VETRO LUCIDO ξεπλένοντας με νερό.

6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε με LATTE DETERGENTE (50 ml LATTE DETERGENTE σε 1 λίτρο νερό).

7. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το προϊόν δεν απαιτεί επισήμανση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, και μετά τη χρήση μην διασκορπίζετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και απορρίψτε τα ως ειδικά απόβλητα. Συνιστάται να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό επιδεικνύοντάς του τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα σε υπνόμους, υδάτινες οδούς και στο έδαφος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που διατίθεται στον δικτυακό τόπο: www.giorgiograesan.it

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση; μπορεί να αραιωθεί όπως απαιτείται
Ανάμιξη	Πάντα να αναμινύετε πριν από τη χρήση
Χρωστικός	Δεν παρέχεται
Εργαλεία	Βούρτσα PE 3
Ασάρι	Δεν παρέχεται
Συνθήκες εφαρμογής	Από +10°C έως +35°C με σχετική υγρασία < 85%
Αριθμός χεριών	1 ή 2, ανάλογα με το υπόστρωμα για προστασία
Χρόνος στεγνώματος	Κάθε στρώση στεγνώνει σε 4 – 6 ώρες στους 20°C
Χρόνος αναμονής για τη 2 ^η στρώση	12 ώρες στους 20°C
Χρόνος στεγνώματος σε βάθος	24 ώρες στους 20°C
Δυνατότητα καθαρισμού	Πλήρης καθαρισμός με LATTE DETERGENTE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	
VETRO LUCIDO	7 – 8 τ.μ./λίτρο

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Κωδικός	TDS1019_01
	VETRO LUCIDO	Αναθεώρηση	01
		Ημερομηνία	29/01/2019

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΡΟΪΟΝ	
Σύνθεση	Γαλάκτωμα ακρυλικού συμπολυμερούς σε νερό
Ειδικό βάρος	1,05 ± 0,03 Kg/λίτρο
pH	>8,0 – 8,5 μετά από 30 ημέρες
Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγ. 2004/42/ΕΚ): επιστρώσεις απόδοσης δύο συσκευασιών: 200 g/l	Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ 13,17 γρ/λ
Συνθήκες αποθήκευσης	Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C
Συσκευασίες	1 – 2,5 λίτρα

Η Giorgio Graesan & Friends εγγυάται ότι οι πληροφορίες του παρόντος δελτίου παρέχονται με βάση την εμπειρία της και τις τεχνικές και επιστημονικές της γνώσεις, ωστόσο δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά τη χρήση, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχό της. Συνιστάται πάντοτε να ελέγχεται η πραγματική καταλληλότητα του προϊόντος σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Το παρόν έγγραφο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο δελτίο.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο **(+39) 02.9903951** ή στο **Whatsapp: (+39) 3371410335**.